

Stretto KSK HG Haftgrund

wba

Technisches Datenblatt

Farbloser, haftverbessernder Voranstrich zur
Untergrundvorbereitung für alle **Stretto KSK**
Abdichtungsbahnen, auch bei niedrigen Temperaturen

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten
und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen
Untergründen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Lösemittelfrei und umweltschonend
Gebrauchsfertige Kunststoffdispersion
Spritz-, roll- und streichfähig
☑ Leichte Verarbeitung
☑ Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch*	0,10 -0,15 l/m ²
Dichte	1,0Kg/l
Überarbeitbar nach**	45 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung Und Durchtrocknung	-5°C bis +30°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

10 l Gebinde / 44 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 480 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten
Normen und Richtlinien zu beachten.

WBA-Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Str. 7
28217 Bremen
Kontakt@wba.de

www.wba.de

Stretto KSK HG Haftgrund

The logo for WBA, consisting of the lowercase letters 'wba' in white on a blue square background.

Technisches Datenblatt

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein. Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.

VERARBEITUNG

Stretto KSK Haftgrund ist gebrauchsfertig und wird mittels Quast, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.

Sobald Stretto KSK Haftgrund transparent auf dem Untergrund aufgetrocknet ist, können die Stretto KSK-Kaltselbstklebebahnen aufgebracht werden.

BESONDERE HINWEISE

Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.

Informationen zu den Stretto KSK Kaltselbstklebebahnen und anderen Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage <http://www.wba.de>

Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.wba.de>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuelle Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.wba.de.

Revision 04: Diese Druckschrift wurde an die neu veröffentlichte Abdichtungsnorm DIN 18533 angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.