

Stretto KSK PS Primer Spezial

wba

Technisches Datenblatt

Lösemittelfreier, hochwertiger,
haftverbessernder Voranstrich auf Basis einer
Bitumenemulsion für die
Stretto KSK Abdichtungsbahn

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten,
Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und
geeigneten mineralischen Untergründen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Lösemittelfrei und umweltschonend
Gebrauchsfertig
Spritz-, roll- und streichfähig
Leichte Verarbeitung
Schnell trocknend
Frostfrei bis 18 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch*	0,10 -0,15 l/m ²
Dichte	1,0 kg/l
Überarbeitbar nach**	45 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung***	+10°C bis +45°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

10 l Gebinde / 44 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 480 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein. Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.

WBA-Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Str. 7
28217 Bremen
Kontakt@wba.de

www.wba.de

Stretto KSK PS Primer Spezial

The logo for WBA, consisting of the lowercase letters 'wba' in white on a blue square background.

Technisches Datenblatt

VERARBEITUNG

Stretto KSK Primer Spezial ist gebrauchsfertig und wird mittels Quast, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen

BESONDERE HINWEISE

Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrochnung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.

Informationen zu den [Stretto KSK Abdichtungsbahnen](#) und anderen Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage www.wba.de

Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.wba.de>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installierung der Stretto Produkte galt. Für die aktuelle Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.wba.de

Revision 04: Diese Druckschrift wurde an die neu veröffentlichte Abdichtungsnorm DIN 18533 angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig

WBA-Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Str. 7
28217 Bremen
Kontakt@wba.de

www.wba.de

Seite 2 von 2